

СТЕНОР МО 10 / STENOR MO 10

Полиэтиленгликоля моноолеат
ПЭГ-10 Моноолеат
PEG-10 Monooleat (POE-10 Oleate or Ethoxylated oleic acid)

<i>Наименование показателя/ Parameter</i>	<i>Норма / Value</i>
Внешний вид, (20±5) °С / Appearance, (20±5) °С	Желтоватая жидкость / Yellowish liquid
Цветность (йодная шкала), мгJ ₂ /100см ³ , не более/ Colour (iodine scale), mgJ ₂ /100cm ³ , not more than	60
Содержание основного вещества, % / Active content, %	99,5 min
Точка помутнения (20% р-р в 25% бутилдигликоле) / Cloud point (20% solution in 25% BDG)	64-68
Кислотное число, мгKOH/г, не более / Acid value, mgKOH/g, not more than	2,0
Содержание влаги, %, не более / Water content, %, not more than	1,0
рН, 10% раствор в воде, в пределах / pH, 10% water solution, within	5,0-7,0
Вязкость, 20°С, мПа·с/ Viscosity at 20°С, mPa·s	150 max

**Поставщик: ООО «Завод синтанолов», г. Дзержинск Нижегородской обл.
Тел. +7 (831) 272-88-63, факс +7 (831) 272-88-50**

**Supplier: Zavod sintanolov LLC, Dzerzhinsk, Nizhniy Novgorod region
Phone +7 (831) 272-88-63, fax +7 (831) 272-88-50**