

ПОЛИНОР АК 4202 / POLYNOR АК 4202

Простой полиэфир / Polyether

<i>Наименование показателя / Parameter</i>	<i>Норма / Value</i>	<i>Метод оценки / Test method</i>
Внешний вид, (20±5)°С / Appearance, (20 ± 5)°С	Вязкая жидкость желтоватого цвета/ Viscous yellowish liquid	
Щелочность,%, не более / Alkalinity,%, not more than	0,2	ГОСТ 28351-89
Гидроксильное число, мг КОН /г, в пределах / Hydroxyl number, mg КОН, within	27 - 35	ISO 4326
Плотность при 50°С, г/см ³ , в пределах / Density at 50°С, g/cm ³ , within	1,017-1,022	ГОСТ18995.1
Кинематическая вязкость при 50°С, сст., в пределах капил.= 1,77мм / Kinematic viscosity at 500 ° С, cSt. within / Capil. = 1,77 mm	206 - 293	ГОСТ 33-2000
Динамическая вязкость при 50°С, мПа·с., в пределах / Dynamic viscosity at 50 ° С, mPa·s, within	210 - 350	расчетная величина / the calculated value
Температура просветления 1% водного раствора, °С, в пределах / Temperature enlightenment 1% water solution, °С, within	50 - 73	ISO 1065
Массовая доля воды, %, не более / Water content, %, not more	0,1	ISO 760
Остаточное содержание окиси этилена, ppm, не более / Residue of ethylene oxide, ppm, not more than	3	-

**Поставщик: ООО «Завод синтанолов», г. Дзержинск Нижегородской обл.
Тел. +7 (831) 2728863, факс +7 (831) 2728850**

**Supplier: Zavod sintanolov LLC, Dzerzhinsk, Nizhniy Novgorod region
Phone +7 (831) 2728863, fax +7 (831) 2728850**