

СМОЛА

УПФТал Т-55-1

| Наименование показателя | Значение | | Методы испытаний |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| | УПФТал Т-55-1 | УПФТал Т-55-2 | |
| Внешний вид | Однородная прозрачная жидкость без механических включений | | п.5.4 |
| Цвет смолы по йодометрической шкале, мгI ₂ /100 см ³ , не более | 20 | | |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, в пределах | 49 ± 2 | | ГОСТ 31939 и п.5.5 |
| Условная вязкость при температуре (20,0±0,5)°С по вискозиметру типа ВЗ-246, с, в пределах с диаметром сопла 4 мм, с диаметром сопла 6 мм | 60 – 180 40 - 90 | | ГОСТ 8420 |
| Время высыхания до степени 3, ч, не более при температуре (20 ± 2) °С, при температуре (80 ± 2) °С | 4 1 | | ГОСТ 19007 и п.5.6 |
| Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее - через 48 ч выдержки при температуре (20±2) °С - через 1 час сушки при температуре (80±2) °С | 0,25 0,3 0,2 | | ГОСТ 5233 и п.5.7 |
| <p><u>Примечание</u> – Допускается увеличение вязкости смолы при хранении, что не является браковочным признаком, если при доведении ее растворителем до исходной вязкости смола соответствует требованиям настоящих технических условий.</p> | | | |

УПАКОВКА:

Для упаковывания полуфабрикатных лаков используются стальные авто- и железнодорожные цистерны.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Смола УПФТал Т-55 применяется при изготовлении паркетного лака, алкидно-уретановых быстросохнущих эмалей, грунтовок и других лакокрасочных материалов.

ПОСТАВЩИК:

ООО "ЗАВОД СИНТАНОЛОВ"

606000, Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск

Восточная промышленная зона, а/я 22

Тел.: + 7 (831) 272 88 63 / +7 (831) 272 88 59

Факс: + 7 (831) 272 88 50

E-mail: mail@norchem.ru

Web: www.norchem.ru